

WŁAŚCIWOŚCI

- gruboziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne
- produkowany z naturalnego surowca
- lekki
- termoizolacyjny
- niepalny
- mrozoodporny



• big-bag 2,0 m³, paleta 1 big-bag

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Leca® KERAMZYT budowlany L należy stosować do lekkich betonów, izolacji i wypełnień na zewnątrz i w gruncie, wszędzie tam gdzie grubość warstwy keramzytu nie będzie mniejsza niż 8 cm, a w szczególności do:

- drenaży
- zasypek izolacyjnych rurociągów i zbiorników, drenów francuskich, wypełnień w gruncie itp.
- wytwarzania betonów lekkich
- ogrodnictwa
- pływających pokryw na zbiornikach z gnojowicą

Uwaga: do izolacji podłóg na gruncie należy stosować **Leca® KERAMZYT impregnowany** natomiast do izolacji i wypełnień wewnątrz budynku suchy **Leca® KERAMZYT izolacyjny**.

Dane techniczne	
Wyrób zgodny z:	EN 13055-1
Aprobata Techniczna ITP:	AT/18-2010-0050-01
Atest PZH:	HK/B/0390/01/2017
Fracja:	10-20 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym:	246-333 kg/m³ (średnio ok. 290 kg/m³)
Wytrzymałość na miążdżenie:	0,75 N/mm²
Reakcja na ogień:	klasa A1 (materiał niepalny)
CE:	06 / EN 14063-1 / 04 / EN 13055-1 / 0770-CPR-2370-05-17

* λ ok. 0,160 W/mK dla keramzytu ułożonego w wilgotnym gruncie

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Drenaż

Ściany i dno wykopu wokół budynku wyłożyć geowłókniną pozostawiając zapas pozwalający na przykrycie wypełnienia od góry. Na dnie wysypać ok. 10 cm warstwę keramzytu, ułożyć rurę drenarską i zasypać wykop keramzytem, zagęszczając go warstwami o gr. ok. 30-50 cm. Keramzyt przykryć pozostawioną geowłókniną. Wokół budynku wykonać opaskę betonową nieco szerszą niż szerokość wypełnienia keramzytowego.

Izolacje instalacji w gruncie

W przypadku izolacji rur instalacyjnych, zbiorników w gruncie lub w kanałach rurowych grubość warstwy izolacyjnej wykonanej z keramzytu może być 2-4 krotnie mniejsza niż zasyпки z piasku lub innego gruntu. Dla keramzytu w gruncie poddanego działaniu wód opadowych $\lambda \leq 0,16$ W/mK. Wypełnienia izolacyjne z keramzytu powinno się od góry zabezpieczać folią lub innym materiałem ograniczającym bezpośrednie zamakanie kruszywa.

Lekkie betony

Leca® KERAMZYT budowlany L stosowany jako kruszywo do betonów lekkich, pozwala na wykonanie betonów jamistych o wysokich właściwościach izolacyjnych. Przykładowa receptura na wykonanie 1 m³ betonu jamistego o gęstości ok. 538 kg/m³, wytrzymałości 1,6 N/mm² i $\lambda = 0,16$ W/mK:

Leca® KERAMZYT budowlany L	1,12 m³
Cement CEM I 32,5	190 kg
Woda	98 l

Wykonując lekki beton należy najpierw keramzyt zamoczyć w połowie ilości wody zarobowej i dopiero po ok. 5-10 minutach dodać cement i pozostałą ilość wody. Keramzytobeton należy pielęgnować tak jak inne betony mając na uwadze to, że keramzytobeton wysychają szybciej stąd konieczne jest częstsze polewanie betonu wodą. Więcej receptur dotyczących lekkich betonów można znaleźć na www.leca.pl w sekcji problemy i rozwiązania.

Pokrywy pływające

Keramzyt wysypany jako 15 cm +/- 5 cm warstwa bezpośrednio na zbiorniku lub lagunie z gnojówką lub gnojownicą ogranicza emisję amoniaku i stanowi skuteczne zabezpieczenie tego typu zbiorników. Rozwiązanie to posiada aprobatę ITP.

Ważna informacja

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

OPAKOWANIA

- big-bag 2,0 m³, paleta 1 big-bag (ok. 605 kg)
- kruszywo luzem dostarczane samochodami samowyładowczymi o ładowności do 75 m³

Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 m-cy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania. Keramzyt luzem należy składować na płaskim terenie zabezpieczając go przed możliwością przemieszczania przez spływające wody opadowe.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, jednak przedstawione informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Leca®. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.